



Základní pokyny-návod k použití

Před použitím plastisol důkladně promíchejte

Ohřívejte postupně! Teplota tání mezi 155 - 165 °C

Plastisol obsahuje stabilizátor teploty (je již přidáný)-pokud vyrábíte malinké gumičky je vhodné přidat ještě stabilizátor teploty aby se zalili veškeré detaily a max.teplota může být až 200°C.

Splňuje nejprísnejší bezpečnostní normy EU

Plastisol je bez ftalátů .

Uchovávejte mimo dosah dětí

Používejte ochranný oděv: rukavice, ochranu dýchacích cest (viz níže), dlouhý oděv

Při zahřívání každého plastizolu na odlévání gumových nástrah se uvolňují toxické páry. Pro ochranu je třeba nosit plynové masky s filtrem ABEK1. Nezapomeňte také na ochranné rukavice a dlouhé oblečení!

Osobně rozehrívám plastisol v digitální mikrovlné troubě ale doporučuji na rozehrév nějakou starou kterou již nebudete používat na ohřev jídla . Jelikož používám pro rozehrév pívni staré štucky můj rozehrév je následující 240-180-180-120-30-30 sec. Mezi každým intervalem je třeba plastisol promíchat.před posledním 30 sec.intervalem přidávám tekutou barvu RYVALURES PLASTISOL ADDITIVE.

Bezpečnostní upozornění

Vzhledem k teplotě kolem 170 °C může výrobek způsobit vážné popáleniny při styku s pokožkou nebo očima

Vždy používejte vhodný ochranný oděv

Vždy používejte ochranu dýchacích cest

Vždy používejte vhodné rukavice

V případě jakýchkoli zdravotních problémů vyhledejte lékaře.

Dovozce do ČR a SK

Valentin Rybář

Včelařská 505/3

Ostrava-Petřkovice

72529

Tel.+420774939595

Email:Ryvafishing@gmail.com